

FICHA TECNICA

PROEXIL LISO MIX

Código: 294 **Grupo: Productos para Fachadas**

DESCRIPCIÓN Pintura de acabado mate para exteriores, resistente a las inclemencias del tiempo.

PROPIEDADES
- Excelente comportamiento sobre soportes alcalinos, de gran dureza y resistencia.
- Impermeable y transpirable.
- Fácil aplicación.

USOS Especialmente adecuada para el pintado de superficies de albañilería en exteriores.

Muy indicada para el repintado de superficies antiguas a la cal y sobre yeso proyectado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.
Pigmentos	Bióxido de Titanio.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Colores Carta RENOVA y carta Procolor Mix 55/05.
COV	2 g/L
Contenido en sólidos	69% ± 4 en peso. 47% ± 3 en volumen, dependiendo del color.
Densidad	1,6 - 1,7 Kgr/Lt., dependiendo del color.
Viscosidad	110-125 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	1 hora.
Repintado	2 horas.
Rendimiento teórico	9-12 m^2/Lt. aproximadamente, dependiendo del tipo de superficie, de la absorción del soporte y del grado de dilución.
Espesor de película	80-110 micras húmedas; 39-54 micras secas.
Flash Point	> 100ºC.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC.
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola airless.
Dilución	Sólo se diluye un 10% con agua en las primeras manos.
Limpieza de útiles	Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas, limpias de polvo, eflorescencias, etc.
Superficies nuevas	Aplicar la primera mano diluida un 10% con agua.
Superficies antiguas desgastadas o pulverulentas	Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimar con Plurifach Impregnación
Superficies pintadas a la cal	Cepillar para eliminar las partes sueltas. Aplicar la primera mano diluida un 10% con agua.
Observaciones	Para superficies propensas a ser atacadas por los hongos, añadir un 5% de Dique Aditivo Antimoho Antialga y mezclar perfectamente.
Acabado	Aplicar Proexil Liso Mix.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	12 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Edición 10/2005
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158